

Ultracoat Easy Plus

Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), és NMP-mentes, nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vizes diszperziós poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lakossági és kereskedelmi épületek hagyományos, új vagy javítandó, faanyagú padlóburkolatnak nagymértékben kopásálló, felületképző és védő lakkozása.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultracoat Easy Plus** egykomponensű, poliakriláttal módosított alifás poliuretán-polikarbonátgyantás vizesdiszperziós lakk, amely nagymértékben ellenáll a kopásnak és a csúszásnyomoknak, nagymértékben átlátszó és fedőképes.

A hagyományos vizes diszperziós termékektől eltérően a fának átlátszó, és meleg színhatású felületet ad.

Az **Ultracoat Easy Plus** nem tartalmaz oldószert és N-metil-pirolidont (NMP), illékony szervesanyag kibocsátása (VOC) nagyon alacsony.

Az **Ultracoat Easy Plus** 10-es, 30-as és 60-as fényességi fokozatú változatokban készül.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja az **Ultracoat Easy Plus** -ot +10°C alatt.
- Ne használja kültérben.
- Ne használja felületképző lakkozásként különösen gyakori gyalogosforgalomnak kitett faanyagú padlókon (pl. közhivatalok, bevásárló központok, repülőterek, stb.).
- Biztosítsa, hogy a termék felhordás előtt átvegye a helyiség hőmérsékletét.
- Használjon tiszta tárolóedényeket és szerszámokat.
- A festékanyagokat, olajat, gyantát vagy hasonló összetevőket nagymértékben kibocsátó fafajtákon először ellenőrizze le, hogy a termék megfelelően használható-e, és hordjon fel egy réteg **Ultracoat Universal**-t vagy **Ultracoat Premium**-ot alapozóként.
- Az egységes felület kialakítása érdekében távolítsa el minden korábbi bevonatot vagy impregnálószeret.
- A környezeti körülmények és a fa nedvességtartalma a felhordás során feleljenek meg az érvényes szabványelőírásoknak.
- Védje a kezelt felületeket a közvetlen napsütéstől és a huzattól a felhordás után 3 órán keresztül.
- Ne használjon más gyártási tételből származó terméket ugyanarra a területre vagy egymáshoz csatlakozó területekre.
- A termék fel nem használt maradékát ne tegye vissza a csomagolásba.
- A kiserelés kibontása után minden kannát a lehető leghamarabb használjon fel. Meleg időben célszerű a terméket 10% vízzel vagy **Ultracoat EL**-lel hígítani.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Csiszolja le a padlóburkolatot durva-, majd közepesszemcséjű csiszolópapírral, ezután porszívóval távolítsa el a port. Töltse ki a hézagokat és a felület egyenetlenségeit **Ultracoat Acqua Plus**-sal vagy **Ultracoat Binder**-rel a termékek termékismertetőiben megadottak szerint.

Csiszolás után távolítsa el a port.

A termék előkészítése

Az **Ultracoat Easy Plus** felhasználásra kész. Rázza fel jól a terméket használat előtt, helyezze be a szűrőt a kanna nyílásába, és töltsa a terméket különleges tárolóba. Távolítsa el a szűrőt a nyílásból a kanna visszazárása előtt, és tisztítsa meg vízzel. A terméket felhasználás előtt hagyja 5-10 percig állni.

Legnagyobb megengedett hígítási arány (EK 2004/42 Szabvány szerint) 10% tiszta vízzel vagy **Ultracoat EL**-lel.

A termék felhordása

Az **Ultracoat Easy Plus** első, egyenletes réteget hengerrel (**Ultracoat Roller Finish**) vagy ecsettel hordja fel. 3-5 óra múlva hordja fel a második réteget. 8 óra múlva a felületet **Ultracoat SR 180/220** csiszolóval csiszolja át, majd gondosan távolítsa el a port, majd hordjon fel még egy réteg **Ultracoat Easy Plus** lakkréteget. E megoldás helyett egy réteg **Ultracoat Universal** vagy **Ultracoat Premium** vizesdiszperziós alapozót is felhordhat a termék termékismertetőjében megadottak szerint.

Tisztítás

Az **Ultracoat Easy Plus** friss állapotban a burkolatról, a szerszámokról és a ruházatról bő vízzel mosható le. Kikeményedése után csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

70-90 g/m² rétegenként.

Ultracoat Universal és **Ultracoat Premium** alapozókon az anyagszükséglet rétegenként 50-60 g/m²-re csökken.

KISZERELÉS

5 l-es kannák.

ELTARTHATÓ

Száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultracoat P915** nem tekinthető veszélyes terméknek a jelenlegi szabványok valamint az anyagok osztályozása szerint. Mindemellett, használjon megfelelő védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget a termék előkészítése és felhordása során, valamint tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket! A Biztonsági Adatlap szakemberek számára, kérésre rendelkezésre áll.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

[embléma]

Több mint 150 féle MAPEI termék segíti a tervezőket, kivitelezőket innovatív, a U.S. Green Building Council által tanúsított LEED követelményeknek megfelelő projektek létrehozásában. A LEED nemzetközi elismerés, a Zöld Épületek Tanácsának díja, amelyet az energia- és környezetvédelmi szempontból kiemelkedő építkezéseknek adnak át.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és
www.mapei.com honlapjain**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyékony
Szín:	átlátszó
Sűrűség (g/cm ³):	1,045
Eltartható:	12 hónapig
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható információkat
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Porszáraz:	20 perc múlva
Felülete érintésre megkötött:	35-40 perc múlva
Legnagyobb megengedett hígítási arány (EK 2004/42 rendelet szerint):	10% tiszta vízzel vagy Ultracoat EL -lel
Csiszolható:	8 óra múlva
Lakkozható:	a felület 3 óra múlva, és legfeljebb 5 órán belül
Teljesen terhelhető:	36-48 óra múlva
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK	
Tapadás (ellenőrzés) (%):	100
Kopásállóság (Taber teszt - CS10-es, 1000 g tömegű csiszolókoronggal, 1000 fordulat/perc):	18 mg
Fényességi fokozat:	10-es, 30-as, 60-as fényességi fokozat

4617-12-2011 alapján