

Adesilex LC/R-P

Gyorskötésű, magas szárazanyag-tartalmú, vizes diszperziós ragasztó faanyagú padlóburkolatok ragasztására

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A következő anyagok beltéri ragasztására használatos:

- léc vagy mozaik parketta;
- nedvességre nem nagyon érzékeny faanyagú lécek.

Jellemző alkalmazások

Az **Adesilex LC/R-P** a stabil faanyagú léc- és mozaikparketták ragasztására alkalmas a következő aljzatokra:

- cementkötésű esztrichek és betonpadlók;
- **Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem vagy Topcem Pronto** esztrichek.
- faanyagú aljzatok, fa építőlemezek;
- meglévő faanyagú padlók;

Az **Adesilex LC/R-P** alkalmas fűtött aljzatok parkettázására is.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Adesilex LC/R-P** vizes diszperziós műgyanta bázisú ragasztó, amely akkor köt meg, amikor víztartalma elpárolog és/vagy az aljzatba és a fa faanyagú padlóba szívódik.

Az **Adesilex LC/R-P** +5°C és +30°C között megszilárdul, és mindazonáltal legalább +10°C-os hőmérsékleten hordja fel. Ezen a hőmérsékleten a ragasztó jól tapad, ezért a padló 24 óra múlva már járható, 15 nap múlva csiszolható.

Az **Adesilex LC/R-P** könnyen felhordható, és kitűnő a bordázat stabilitása.

JAVASLATOK

- Ne használja nyitott helyiségben (burkolás előtt a helyiség ablakai és ajtói legyenek beépítve).
- Az esztrich vagy a beton nedvességtartalma a faanyagú burkolatok fektetéséhez javasolt szabványos szinten belül legyen, és legyen a parketta termékismertetőjében jelzett szint szerinti (az esztrich vagy a beton nedvességtartalmát karbidos nedvességtartalom-mérővel ellenőrizze teljes vastagságban).
- Ne használja olyan esztricheken, ahol felszálló nedvesség kockázata áll fenn (az esztrich elkészítése előtt mindig fektessen le polietilén párazáró fóliát).
- Ne fektessen parkettát, ha a parkettázandó helyiség környezeti feltételei a harmatpont alatt vannak.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Az **Adesilex LC/R-P**-t a javasolt hőmérséklettartományon belül, azaz +10°C és +35°C között hordja fel.
- Nagyon nedvesség-érzékeny (például olíva, Muhuhu, Camarù, stb.) fafajtákhoz egykomponensű poliuretán vagy kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztót, mint például **Ultrabond P990 1K**-t, **Lignobond**-ot vagy **Ultrabond P902 2K**-t használjon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen teljesen száraz, nedvszívó, sík, szilárd, valamint portól, málló részekről, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától és gipsznyomoktól mentes.

Az aljzat nedvességtartalma a faanyagú burkolatok fektetéséhez javasolt szabványos szinten belül legyen, és legyen a parketta termékismertetőjében jelzett szint szerinti. Az aljzat nedvességtartalmát karbidos vagy elektromos nedvességtartalom-mérővel ellenőrizze teljes vastagságban, figyelembe véve, hogy az utóbbi csak hozzávetőleges eredményt ad. A könnyűbetonra vagy szigetelőrétegre készített nem kötött, illetve a közvetlenül talajra készített esztricheket a felszivárgó nedvességtől tartósan el kell szigetelni. Repedések, egyenetlenségek kijavítására, esztrich-szilárdításra, gyorszáradású esztrichek készítésére vagy egyenetlen aljzatok kiegyenlítésére használja a MAPEI katalógus aljzatelőkészítés c. részében szereplő termékeket, vagy kérje szaktanácsadónk segítségét.

A ragasztó terítése

Felhasználás előtt alaposan keverje fel a ragasztót a vödörben. Távolítsa el a ragasztó felszínén keletkezett esetleges bőrréteget. Az **Adesilex LC/R-P**-t faburkolatokhoz ajánlott MAPEI fogazott simítóval terítse el. Az **Adesilex LC/R-P** nyitott ideje normál hőmérséklet és páratartalom mellett kb. 45 perc az aljzat nedvszívó képessége és a környezet (hőmérséklet és páratartalom) függvényében, ezért csak annyi ragasztót hordjon fel, amennyit ennyi időn belül le tud burkolni. Ha bőrszödni kezdett, a ragasztót távolítsa el, és frisset hordjon fel. A környezeti hőmérséklet legyen +10°C felett.

A parketta fektetése

A fektetésre váró faburkolatot rossz időjárási hatásoktól védett, száraz és páramentes helyen tárolja a gyártója által becsomagolt kiszereelésben, valamint páralecsapódás nem érheti, és szigetelje el a talajtól. A burkolás előtt ellenőrizze, hogy a faanyag nedvességtartalma megfelel a gyártója által a termékismertetőjében írt szintnek. Ragasztáskor erősen nyomja a parkettaelem felületet a nedves **Adesilex LC/R-P**-be, hogy ezzel biztosítsa a hátoldal ragasztóval fedését.

A falak, oszlopok és kiugró sarkok mentén hagyjon 1 cm-es hézagot.

A lécek éleit ne ragassza egymáshoz (kövesse a parketta gyártójának előírásait).

JÁRHATÓ

A padlók kb. 2 óra múlva válnak járhatóvá.

Csiszolás

Győződjön meg arról, hogy a fa megfelelő stabilitást ért el, és a ragasztó teljesen kiszáradt. Várjon legalább 15 napot.

Tisztítás

Az **Adesilex LC/R-P** friss állapotban a szerszámokról és a ruházatról bő vízzel mosható le. Kikeményedése után csak mechanikus úton, acetonnal, alkohollal, oldószerbenzinnel vagy **Pulicol**-lal lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az aljzat fajtájától és a faburkolatokhoz ajánlott MAPEI fogazott simítótól függően 800-1000 g/m².

KISZERELÉS

Az **Adesilex LC/R-P** 20 kg-os és 12 kg-os vödrökben kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Eredeti, bontatlan csomagolásban hűvös helyen tárolva 24 hónapig.

***Megjegyzés:** A szállítás és tárolás során védje a fagytól! Kerülje a hosszabb idejű 0°C alatti tárolást.*

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Adesilex LC/R-P** a készítmények jelenlegi besorolása szerint nem veszélyes anyag. Mindemellett, használjon megfelelő védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket! További információkat a Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a www.mapei.hu és a
www.mapei.com honlapokon**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek):	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	sűrűnfolyós
Szín:	bézs
Sűrűség (g/cm³):	1,30
pH:	7,5
Száranyag-tartalom (%):	68,5
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	240 (7-es rotor - 5 fordulat/perc)
Legalacsonyabb kötési hőmérséklet:	kb. +5°C
Eltartható:	eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig. Ne tárolja hosszabb ideig fagyban
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon lévő információkat.
Vámtarifa szám:	3506 91 00
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Bedolgozási hőmérséklet:	+10°C-tól +35°C-ig
Nyitott idő:	kb. 45-50 perc
Utánigazítási idő:	kb. 30 perc
Járható:	2 óra múlva
Csiszolható:	legalább 15 nap múlva
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK	
Tapadószilárdság faanyag - beton (MSZ EN 14293) (N/mm²): - 28 napos korban +23°C-on:	> 3,0 (a beton törése)
Nyírószilárdság (MSZ EN 14293) (N/mm²): - 3 napos korban: - 28 napos korban:	4,5 5,4
Nedvességállóság:	jó
Öregedésállóság:	kitűnő
Hőállóság:	-30°C-tól +50°C-ig

Rugalmasság:

jó

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

280-12-2006 alapján