

Adesilex VS45

Akrildiszperziós ragasztó PVC falburkolatok fektetéséhez

ALKALMAZÁSI TERÜLET

PVC és habosított PVC falburkolatok beltéri ragasztása.

Jellemző alkalmazások

Az **Adesilex VS45** a következő anyagok ragasztására alkalmas:

- Habosított PVC hátoldalú tapéták.
- Homogén és többrétegű PVC tapéták.
- Poliészter hátoldalú habosított PVC tapéták.
- Polisztirol hab.
- PVC hátoldalú parafa falburkolatok.
- Nagysűrűségű kőzetgyapot.

A KÖVETKEZŐ ALJZATOKRA

- az építésben használatos minden nedvszívó és megfelelő nedvességtartalmú aljzatra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Adesilex VS45** fehér színű, akrildiszperziós ragasztó kence, amelyet egy rétegű, könnyen felhordható alkalmazásra fejlesztettek ki.

Az **Adesilex VS45** nem gyúlékony, és mérgező anyagot nem tartalmaz, ezért különleges óvintézkedések nélkül tárolható, és nem káros az egészségre felhasználása során.

Az **Adesilex VS45** állékony (tixotróp) kence, amely rövid időn belül erős kezdeti tapadást biztosít, és még a nehéz falburkolatok is a helyükön maradnak; viszkozitása alapján könnyen felhordható. Kezdeti várakozási idő 0 és 10-15 perc között változik +23°C-on. Nyitott ideje legfeljebb kb. 30-40 perc +23°C-on.

24 óra múlva történő kiszáradása után az **Adesilex VS45** rugalmas és rendkívülien erős ragasztóréteget alkot.

JAVASLATOK

- Ne használja az **Adesilex VS45**-öt nem-nedvszívó falburkolatok nem-nedvszívó felületeken történő burkolására (használjon **Rollcoll**-t, **Adesilex VZ**-t, **Adesilex V4 SP**-t.
- Ne használja az **Adesilex VS45**-öt +10°C alatt és +35°C fölött.
- Ne használja az **Adesilex VS45**-öt maradék-nedvességtartalmú és nedvességfelszállás ellen nem szigetelt, párazáró szigeteléssel nem védett aljzatok esetén.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzat előkészítés

Az aljzatnak síknak, száraznak, épnek, nedvszívónak, megfelelő nyomó- és húzószilárdságúnak, valamint a portól, málló részekről, festéktől, olajtól mentesnek kell lennie.

A nedvességtartalomnak a rugalmas padlóburkolat gyártójának érvényes előírásai szerintinek kell lennie: cementkötésű aljzatok esetén legfeljebb 2,5-3%; gipsz- és anhidrit bázisú aljzatok esetén legfeljebb 0,5%.

A nem megfelelően sima falak simítóréteg felhordását igénylik:

1) gipszfalak esetén használjon:

- a) R6 gipszjavító-habarcot, munkafázisonként 3-4 mm rétegvastagságban.
- b) **Silistucco**, felhasználásra kész, műstukkót a különösen finom felület érdekében (legfeljebb 1 mm rétegvastagságban).

2) cement anyagú falak esetén használjon:

- a) **Nivoplan**-t vagy **Nivorapid**-ot legfeljebb 2 cm rétegvastagságban.
- b) **Pianocem Fine**-t a kismértékű egyenetlenségekre vagy porozításra legfeljebb 2 mm rétegvastagságban.

Adjon legalább 2 kg **Livigum**-ot minden 25 kg-os zsák **Pianocem Fine**-hoz.

3) fa anyagú falak esetén használjon:

- a) **Silistucco**-t.
- b) víz helyett **Isolastic**-kal bekevert **Nivoplan**-t.
- c) víz helyett **Isolastic**-kal bekevert **Nivorapid**-ot.

Akklimatizálás

A burkolás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a ragasztó, a falburkolat és a fal átvette a javasolt hőmérsékletet.

A falburkolatról a fektetés előtt több órával el kell távolítani a csomagolást; az elemeket szabadon ki kell helyezni, de legalább is a csomagolást meg kell lazítani, hogy megkönnyítse a hőmérséklet átvételét, és csökkentse a burkolatban a csomagolás okozta feszültségeket.

A ragasztó felhordása

Finom fogazású simítóval egyenletes, megfelelő vastagságú rétegben hordja fel az **Adesilex VS45**-öt az aljzatra, hogy a falburkolat hátoldalát teljesen befedje. Az **Adesilex VS45** várakozási ideje a fogazott simító fajtájától, az aljzat nedvszívó képességétől, a környezet hőmérsékletétől és páratartalmától függ, és +23°C-on 0 és 10-15 perc között változhat.

Falburkolat fektetése

A fektetéskor kövesse a falburkolat gyártójának előírásait.

A falburkolatot a várakozási idő letelte után ragassza fel, akkor, amikor a ragasztó még át tud ragadni a burkolat hátoldalára, nyitott idő legfeljebb 30-40 perc, ami a környezeti hőmérséklettől, a páratartalomtól valamint az aljzat nedvszívó-képességétől függ. Gipsz falakra egy réteg, 1:3 arányban vízzel hígított **Primer G** javasolt. Hordja fel az alapozó

teljes megszáradása után. A felületet közvetlenül a ragasztás után fa simítóval (vagy hasonlóval) vagy nehéz hengerrel kell lesimítani, középről kifelé haladva, hogy biztosítsa a tökéletes tapadást, és eltávolítsa az alatta maradt légbuborékokat.

A deformálódott padló- vagy falburkolatok további besimítást igényelhetnek. A teljes kiszáradása kb. 24 óra alatt megtörténik.

Tisztítás

A friss **Adesilex VS45** a falburkolatról, a szerszámokról, a kezéről és a ruhákról vízzel mosható le. Száradás után alkohollal vagy **Pulicol**-al tisztítható le.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1. számú simítóval: 250 - 300 g/m²
2. számú simítóval: 300 - 350 g/m²
3. számú simítóval: 400 - 450 g/m²

KISZERELÉS

Az **Adesilex VS45** 25 kg-os, 12 kg-os és 5 kg-os vödrökben, valamint 1 kg-os dobozokban kapható.

TÁROLÁS

Az **Adesilex VS45** szállítása és tárolása során fagytól védendő. Kerülje a hosszabb idejű 0°C alatti tárolást. Normál körülmények között az **Adesilex VS45** eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig stabil.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a www.mapei.it és
www.mapei.com honlapokon**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	krémes kence
Szín:	fehér
Sűrűség (g/cm³):	1,32 ± 0,03
pH:	7,5 ± 0,5
Száranyag tartalom (%):	78 ± 2
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	140.000 ± 40.000 (7-es rotor - 20 fordulat/perc)
Eltartható:	12 hónapig eredeti bontatlan csomagolásban. A hosszabb idejű fagytól védendő.
1988/379/EEC szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs Használat előtt olvassa el a „Biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a biztonsági adatlapon olvasható információkat.
Vámbesorolás:	3506 91 00
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Megengedett bedolgozási hőmérséklettartomány:	+10°C-tól +35°C-ig
Várakozás idő:	0-15 perc
Nyitott idő:	legfeljebb 30-40 perc
Teljesen terhelhető:	24 óra után
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY	
Öregedésállóság:	kitűnő
Homogén PVC tapadószilárdsága 90°-os feltépesre FEICA szabvány szerint +23°C-on 14 nap után (N/mm²):	2,3

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

KÉPEK:

Adesilex VS45 felhordása 1-es számú fogazott simítóval

Burkolatelemek csatlakoztatása

Ragasztófelhordás a sarkon befördített PVC burkolatelem után

Csatlakozó burkolatelem elhelyezése

282/1.99 alapján