

Adesilex VZ

Oldószeres, polikloroprén kontaktragasztó

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Lábzatok, lépcsőszegélyek és egyéb képlékenyített PVC profilok ragasztása.
- Íves és függőleges felületekre történő azonnali tapadást igénylő ragasztás.
- PVC, PVC hátoldalú parafa vagy fa padló- és falburkolatok ragasztása.

Jellemző alkalmazások

Az **Adesilex VZ** a következő anyagok ragasztására alkalmas:

- PVC-ből készült profilok, lábzatok, lábazati szegélyek, sarokelemek, szegélyek, stb.
- PVC vagy linóleum íves felületekre, vagy ahol azonnali ragasztás szükséges.
- PVC padló vagy falburkolat ahol azonnali ragadás szükséges vagy nem nedvszívó felületekre.
- PVC hátoldalú parafa vagy fa burkolat padlóra vagy falra

A KÖVETKEZŐ ALJZATOKRA

- falakra, padlóra, mennyezetre, cementvakolatra, fára, fa burkolólapokra, szálerősítéses cementlapokra, gipszre, gipszkartonra, rétegelt lemezre és műanyagra.

Továbbá:

- PVC fóliák ragasztására, fém és ötvözött felületekre.
- PVC- vagy poliuretán habok egymásra, fára vagy fém aljzatra történő ragasztása.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Adesilex VZ** oldószermentes, polikloroprén-gumi kontaktragasztó, amely különösen alkalmas PVC padló- és falburkolatok ragasztására.

Az **Adesilex VZ** alacsony viszkozitású és azonnal ragad.

Az **Adesilex VZ** jó kezdeti tapadással és rugalmassággal rendelkezik.

Hő- és öregedésállósága kiváló.

JAVASLATOK

- Ne használja az **Adesilex VZ**-t olyan hab vagy más burkolatokhoz, amelyek a ragasztó oldószerével szemben nem ellenállóak (kérdéses esetben próbaragasztást kell végezni).
- Extrudált vagy expandált polisztirol azonnali ragasztására használjon **Ultrabond Aqua-Contact**-ot.

- A burkolást az **Adesilex VZ** oldószertartalmának teljes elpárolgása után kell elvégezni.
- Maradék-nedvességtartalmú és nedvességfelszállásnak kitett aljzatok esetén ne használja.
- Ne használja meglévő festéken.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzat előkészítés

Az aljzatnak egyenletesen száraznak, síknak, megfelelő nyomó- és húzószilárdságúnak, valamint a portól, málló részekről, repedésektől, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól és minden más, a tapadást gátló anyagtól mentesnek kell lennie.

Karbidos vagy elektromos nedvességtartalom-mérővel ellenőrizze a nedvességtartalmat az aljzat egész vastagságában, figyelembe véve, hogy az utóbbi csak hozzávetőleges eredményt ad.

Feltétlenül győződjön meg arról, hogy felszivárgó nedvesség nincs jelen.

A nedvességtartalomnak a következőnek kell lennie: cementkötésű aljzatok esetén legfeljebb 2,5-3%, gipsz- és anhidrit bázisú aljzatok esetén legfeljebb 0,5%.

A szigetelőréteg feletti úsztatott esztricheket és a talajon fekvő esztricheket párazáró szigetelőréteggel kell elszigetelni a nedvesség felszivárgásának megakadályozására.

Ha repedések, egyenetlenségek kijavítása, esztrichek megszilárdítása, gyorszáradású esztrichek készítése vagy egyenetlen esztrichek kiegyenlítése szükséges burkolás előtt, akkor azokra a MAPEI katalógus aljzatelőkészítés része vonatkozik, vagy lépjen kapcsolatba a Műszaki Ügyfélszolgálattal.

Akklimatizálás

A burkolás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a padlóburkolat, a ragasztó és az aljzat átvette a javasolt hőmérsékletet.

A fal- és padlóburkolatról a fektetés előtt több órával el kell távolítani a csomagolást; az elemeket szabadon ki kell helyezni, de legalább is a csomagolást meg kell lazítani, hogy megkönnyítse a hőmérséklet átvételét, és csökkentse a burkolatban a csomagolás okozta feszültségeket.

A ragasztó felhordása

Finom fogazású simítóval (Mapei 1-es fogazott simító) egyenletes rétegben hordja fel az **Adesilex VZ**-t az aljzatra valamint a burkolat hátoldalára is. Nagyon nedvszívó aljzatokra tapadóhíd szükséges.

Padlóburkolat fektetése

A fektetéskor kövesse a padló- vagy falburkolat gyártójának előírásait.

A burkolatot az oldószer elpárolgása, +23°C-on 10-20 perc (ne várjon túl sokat) után fektesse: a gyakorlatban a megfelelő várakozási idő könnyen megállapítható, úgy hogy várjon addig a pillanatig, amíg a ragasztó még ragad, de már nem ragad át az ujjára.

Majd folytassa a burkolást, a burkolatot nagyon óvatosan fektesse, mert a hibák nem javíthatók a ragasztó azonnali kötése miatt.

Nyomja össze a ragasztott felületeket alkalmas fémhengerrel vagy fa simítóval (illetve hasonlóval).

Tisztítás

Amíg friss, az **Adesilex VZ**-t a szerszámokról és a ruháról nitrohígítóval vagy benzinnel lehet lemosni. Ha megszáradt, használjon **Pulicol**-t, vagy mechanikus úton tisztítsa le.

ANYAGSZÜKSÉGLET

MAPEI 1-es fogazott simító: 0,2-0,3 kg/m²

KISZERELÉS

A termék 10, 5 és 1 kg-os vödrökben kapható.

TÁROLÁS

Az **Adesilex VZ** tűzveszélyes, ezért a helyi előírásokat kell betartani.

Normál körülmények között az **Adesilex VZ** eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 24 hónapig stabil.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termék irritáló és nagyon gyúlékony. Gőzei álomosságot és szédülést okozhatnak. Gyújtó forrásoktól tartsa távol, és csak jól szellőző helyiségben használja. Ha szembe került, azonnal mossa ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha bőrre került, szappannal és vízzel mossa le. Lenyelés esetén a beteget ne hánytassa; azonnal hívjon orvost. Belégzés esetén szellőztesse ki a munkaterületet, és forduljon orvoshoz. Az **Adesilex VZ** veszélyes a vízi élővilágra: kerülje a környezetbe kerülését.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a www.mapei.it és
www.mapei.com honlapokon**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyékony
Szín:	bézs
Sűrűség (g/cm³):	0,9
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	3.000 (4-es rotor - 10 fordulat/perc)
Szárazanyag tartalom (%):	26
Eltartható:	24 hónapig eredeti bontatlan csomagolásban
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	irritáló, igen tűzveszélyes, veszélyes a környezetre. Használat előtt olvassa el a „Biztonsági előírások” bekezdést, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon található információkat
Vámbesorolás:	3506 91 00
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Megengedett bedolgozási hőmérséklettartomány:	+10°C-tól +35°C-ig
Várakozás idő:	10-20 perc
Nyitott idő:	legfeljebb 50 perc
Járható:	azonnal
Teljesen terhelhető:	azonnal
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY	
Ellenállás nedvességgel szemben:	kitűnő
Öregedésállóság:	kitűnő
Tapadószilárdság 90°-os feltépesre EN 1372 szerint (N/mm²) 14 nap után +23°C-on:	homogén PVC: 1,8

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

KÉPEK:

Adesilex VZ felhordása PVC burkolat hátoldalára

PVC burkolás lépcsőre

Adesilex VZ felhordása PVC lépcsőszegélyre

PVC lépcsőszegély elhelyezése

Adesilex VZ felhordása szegélyre

PVC szegély ragasztása

„Fraggianni” Általános Iskola (Bari - Olaszország)

Expo Sevilla (Spanyolország) - Palazzo Italia: Wudawood - Luini padló Adesilex VZ-vel ragasztva

241-6-2008 alapján