

Elastocolor Net

Lúgálló üvegszövetháló az Elastocolor Rasante és az Elastocolor Rasante SF megerősítésére

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Az **Elastocolor Rasante** és az **Elastocolor Rasante SF** megerősítése hajszálrepedéses cementkötésű bel- és kültéri szerkezeteken;
- Az **Elastocolor Rasante** és az **Elastocolor Rasante SF** megerősítése 1 mm-nél keskenyebb repedéseket tartalmazó területeken.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A lúgállóság biztosítására és az **Elastocolor Rasante** és **Elastocolor Rasante SF** tapadásának elősegítésére az üvegszálakból készült hálót speciális alapozóval kezelték.

Amint a felületképző termékek megkötnek, az **Elastocolor Net** az aljzat hajszálrepedéseinek terjedését megakadályozó erősítő réteget alkot.

Ezenkívül megkönnyíti az **Elastocolor Rasante** vagy az **Elastocolor Rasante SF** egyenletes felhordását, ami megnöveli a hirtelen hőmérsékletváltozással szembeni ellenállóképességet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hordjon fel először egy vékony, majd közvetlenül ezután egy 2-3 mm fogazású fém simítóval készített **Elastocolor Rasante** vagy egy **Elastocolor Rasante SF** réteget az aljzatra, majd fektesse bele az **Elastocolor Net**-et. Simítsa át a felületet egy simítóval, majd a kitüremkedő barázdákat is besimítva alakítson ki egy egyenletes felületet és ágyazza be az **Elastocolor Net**-et. Hordjon fel egy második **Elastocolor Rasante** vagy **Elastocolor Rasante SF** réteget 24 óra múlva úgy, hogy az **Elastocolor Net** teljes fedettsége biztosított legyen.

Az egyes **Elastocolor Net** sávok vagy lapok csatlakoztatását kb. 3-5 cm-es átlapolással kell elkészíteni.

KISZERELÉS

Az Elastocolor Net 50 m hosszú, 1 m széles tekercsekben kapható.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Bár az ezen leírásban szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, az összes fenti információt minden esetben tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás során kell megerősíteni. Ezért bárki aki a használni kívánja a terméket előzetesen meg kell győződjön arról, hogy az alkalmas az adott feladatra. A termék használatából származó bármilyen következményért minden esetben kizárólag a felhasználóé a teljes felelősség.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek):

LEÍRÁS

Lúgálló üvegszövet háló az **Elastocolor Rasante** és az **Elastocolor Rasante SF** megerősítésére

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Elastocolor Rasante** és az **Elastocolor Rasante SF** réteg megerősítése bel- és kültéri hajszállrepedéses cementkötésű felületeken.

TERMÉKJELLEMZŐK

Szín: fehér

A háló összetétele (alapozó nélkül): 100% üvegszövet

A háló súlya (alapozó nélkül) (g/m²): 51 ± 5%

A háló súlya (alapozóval) (g/m²): 61 ± 5%

A háló mérete (mm): 2,7 x 2,7

Alapozó: lúgmentes

Lúgállóság: igen

Eltartható: korlátlan ideig

Anyagszükséglet (m²/kg): 2,5-3,3

Szakítószilárdság szálirányban (N/ 5 cm): 900

Megnyúlás szálirányban (%): 4,5

A háló szakítószilárdsága (N/ 5 cm): 1050

A háló megnyúlása (%): 4,5

**A MAPEI CSOPORT MINŐSÍTETT RENDSZEREI
(Minőségbiztosítási, Környezetvédelmi és Munkabiztonsági)**

[*emlékek*]

MAPEI S.p.A. Olaszország

MAPEI CORP - U.S.A

MAPEI FAR EAST Pte Ltd
MAPEI MALAYSIA SDK BHD

MAPEI Sro - Csehország

[*emlékek*]

MAPEI Franciaország

MAPEI INC - Kanada

RESCON MAPEI AS - Norvégia

MAPEI KFT - Magyarország

MAPEI ARGENTINA S.A.

MAPEI SUISSE SA

www.mapei.com

906-7-2004 alapján