



**MAPEI**

# Elastocolor Primer

**Nagy behatoló képességű,  
oldószertartalmú alapozó**



**SIMA FELÜLET**

## **NAGY BEHATOLÓ KÉPESSÉG**

### **ALKALMAZÁSI TERÜLET**

- Mészporos és egyéb poros aljzatok, mint például cementkötésű vakolatok és betonfelületek fixáló kezelése **Elastocolor Pittura**-val történő festés előtt.
- A **Mapegrout** javítóhabarcsok friss felületének párazáró kezelése a víz, napsütés vagy szél okozta gyors kipárolgás megakadályozására.

### **Alkalmazási példák**

- Látszó és nedvszívó felületek, poros aljzatok impregnálása. Például: cement- és mészhabarcs vakolatok, azbesztrostos cement és betonelemek.
- A **Mapegrout** termékcsalád tagjaival helyreállított betonfelületek alapozása, e felületek **Elastocolor Rasante**-val történő simítása vagy **Elastocolor Pittura**-val történő festése előtt.
- Új betonfelületek alapozása az **Elastocolor Rasante**-val történő simítás vagy **Elastocolor Pittura**-val történő festés előtt.
- Friss vakolatok és javítóhabarcsok felületének olyan, az **Elastocolor Pittura**-val közvetlenül felülfesthető védőbevonata, amely a nedvesség gyors párolgását akadályozza, különösen meleg vagy szeles időben a plasztikus zsugorodási repedések kialakulásának megakadályozására.

### **MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Az **Elastocolor Primer** a MAPEI kutatólaboratóriumaiban kidolgozott összetételű oldószer-tartalmú, műgyanta bázisú, felhasználásra kész fixálószer.





Santa Famiglia di Gesù templom - Lecce - Olaszország



Crostolo - Híd - Emilia Régió - Olaszország



KRK - Híd - KRK Sziget - Horvátország

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

**Állag:** híg folyadék

**Szín:** áttetsző

**Sűrűség (g/cm<sup>3</sup>):** 0,96

**Viszkózitás Ford csésze Ø 4:** 15"

**Szárazanyag tartalom (%):** 10

### AZ ELASTOCOLOR PRIMER ALKALMAZÁSI ADATAI

**Száradási idő:** 5-6 óra +20°C-on

**Várakozási idő átfestés előtt:** fixálószerként 5-6 óra +20°C-on kipárolgás-gátló bevonatként 3 hét

**Felhordási hőmérséklettartomány:** +5°C-tól +35°C-ig

Az **Elastocolor Primer** könnyen behatol a nedvszívó aljzatokba, kiváló szigetelést és a rákerülő festékeknek jó tapadást biztosít.

Amennyiben kipárolgás-gátló bevonat szerként alkalmazzák a **Mapegrout** termékcsalád tagjaiból készült javítóvakolatok vagy cement- illetve meszhabarc vakolatok friss felületére, az **Elastocolor Primer**-t nem kell eltávolítani az **Elastocolor Pittura** felhordása előtt, mivel az nem akadályozza a festék tapadását az aljzatra.

Amennyiben az **Elastocolor Primer**-t érlelt felületek fixálására használja, +20°C-on 5-6 óra elteltével átfesthető **Elastocolor Pittura**-val. Amennyiben kipárolgásgátló kezelésként alkalmazzák, az átfestés előtt legalább 3 hetet kell várni.

Az **Elastocolor Primer** teljesíti a kipárolgás-gátló bevonat termékekre vonatkozó UNI 8657 és UNI 8658 szabványokat.

### JAVASLATOK

- Az **Elastocolor Primer**-t ne hígítsa oldószerrel vagy vízzel.
- Az **Elastocolor Primer**-t ne hordja fel nem nedvszívó aljzatokra.
- Az **Elastocolor Primer**-t ne hordja fel **Mapelastic**-ra.
- A felhordás után az aljzat ne látszódjon üvegszerűnek.

- A terméket +5°C és +35°C között használja.
- Ne hordja fel az **Elastocolor Primer**-t, ha eső közeleg.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

#### • Fixálóként történő használat festés előtt

#### Az aljzat előkészítése

Az **Elastocolor Primer**-rel kezelendő felületnek tökéletesen tisztának és szilárdnak kell lennie.

Tökéletesen távolítsa el a szennyeződést, port, zsírokat, olajokat és só-kivirágzásokat a felületről homokfúvással, nedves homokfúvással vagy egyszerűen nagynyomású vízzel.

A meleg vízzel vagy gőzzel történő tisztítás különösen javasolt, ha a felületen olaj vagy zsír van.

A tisztítás után várja meg az aljzat tökéletes száradását.

#### A termék elkészítése

Az **Elastocolor Primer** felhordásra kész állapotú.

#### A termék felhordása

Az **Elastocolor Primer**-t a hagyományos módokon lehet felhordani: ecsettel, hengerrel vagy szórással.

A hatékony impregnáláshoz elegendő egy réteg. A következő festékréteg akkor hordható fel, ha az **Elastocolor Primer** megszáradt.

## • Kipárolgás-gátló bevonatként történő használat

### Az felület előkészítése

Az **Elastocolor Primer** felhordása előtt a friss habarcs felületét dörzssimítóval kell kialakítani úgy, hogy ne legyen rajta egyenetlenség, és ugyanakkor a textúrája olyan legyen, hogy közvetlenül alkalmas legyen az ezt követő **Elastocolor Pittura** védelem felhordására.

### A termék elkészítése

Az **Elastocolor Primer** felhordásra kész állapotú, ezért soha sem szabad oldószerral hígítani.

### A termék felhordása

Az **Elastocolor Primer**-t közvetlenül simítás után, egyenes rétegben szórva kézi permetezővel vagy sűrített levegős szórópisztollyal hordja fel.

### Tisztítás

Az ecsetet, hengert és a szóráshoz használt eszközöket a termék száradása előtt ásványi lakkbenzinnel lehet megtisztítani.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

#### Fixálóként történő használat:

100-150 g/m<sup>2</sup> az aljzat porozításától függően.

#### Párazáróként történő használat:

110-150 g/m<sup>2</sup>.

### KISZERELÉS

10 kg-os vödrök.

### TÁROLÁS

Az **Elastocolor Primer** eredeti csomagolásban, száraz helyen 24 hónapig tartható el.

Az **Elastocolor Primer** gyúlékony. Más anyagoktól távol, és a helyi szabályoknak megfelelően tárolandó.

### AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Elastocolor Primer** gyúlékony. Nyílt lángtól és szikrától távol tartsa, tartózkodjon a dohányzástól, előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását, és csak jól szellőző helyen dolgozzon vele. Továbbá, irritálja a bőrt és álmoságot és szédültséget okozhat. Lenyelése, valamint a légutakkal való érintkezése veszélyes. A használat során javasolt védőkesztyű és szemüveg használata és a munkaterületre

vonatkozó biztonsági előírások betartása. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz. Használjon megfelelő eszközöket a légutak védelmére.

Továbbá, az **Elastocolor Primer** veszélyes az élővizekre, ezért ne dobja el a természetben. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

### FIGYELMEZTETÉS

*A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.*

A termékismertető aktuális változata elérhető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapunkon

### JOGI MEGJEGYZÉS

*A Termékismertető tartalma bemásolható egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a Termékismertetőben foglalt követelményeket a dokumentum végeredményében nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a Mapei termék használatára vonatkozóan. A Termékismertető legújabb változata és garanciával kapcsolatos információ a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapon érhető el. **MINDEN VÁLTOZTATÁS A TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY A TERMÉKISMERTETŐBŐL SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN SEMMISSÉ TESZI AZ ÖSSZES VONATKOZÓ MAPEI GARANCIÁT.***

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) és [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapokon**



**Elastocolor**  
Primer



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET