



Mapecoat TNS Line

Akrilgyanta bázisú vizes diszperziós festék beltéri és kültéri sportpályák jelfestéséhez

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Beltéri és kültéri többcélú sportpályák és játékmezők jelfestése.

Néhány alkalmazási példa

Játékmezők vonalfestése tenispályákon, kosárlabda pályákon, kézilabda pályákon vagy kispályás futballpályákon.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapecoat TNS Line** kültéri felületekre is alkalmas festék, amely vizes diszperziós akrilgyanta és gondosan megválasztott töltőanyagok keveréke.

A termékhez használt kiváló minőségű pigmenteknek köszönhetően a **Mapecoat TNS Line**-nak kiváló a fedőképessége és rendkívül tartós.

A **Mapecoat TNS Line** kiváló kopásállóságú és az ezzel festett felületek rendkívül tartósak, még intenzív használat esetén is.

A **Mapecoat TNS Line** kiválóan ellenáll a különböző típusú klimatikus hatásoknak, a szmog és a napsugárzás agresszív hatásának.

A **Mapecoat TNS Line** egyaránt felhordható régi, már festett felületre és új, festést igénylő felületre.

A **Mapecoat TNS Line** 20 féle standard színben kapható és kérésre más színekben is rendelkezésre áll.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A **Mapecoat TNS Line**-t ne hígítsa oldószerekkel.

- A **Mapecoat TNS Line**-t ne hordja fel közvetlenül poros, málló vagy egyenetlen felületekre.
- A **Mapecoat TNS Line**-t ne hordja fel olajjal, zsírral szennyezett, illetve általában szennyezett felületre.
- A **Mapecoat TNS Line**-t ne hordja fel nehéz forgalomnak kitett felületre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Beton aljzatok előkészítése

A **Mapecoat TNS Line**-t közvetlenül a száraz **Mapecoat TNS Finish**, **Mapecoat TNS Color** vagy a **Mapecoat TNS Urban** felületére hordja fel.

A **Mapecoat TNS Line** más fedőbevonatokra csak a meglévő réteg állapotának gondos vizsgálata és előzetes tesztelése után hordható fel az összeférhetőség és annak ellenőrzésére, hogy a régi bevonat és a **Mapecoat TNS Line** között létrejön-e a megfelelő tapadás.

A termék elkészítése

Hígítsa a **Mapecoat TNS Line**-t körülbelül 10-15% vízzel.

Felhasználás előtt a terméket alaposan keverje át. Amennyiben lehetséges, a keverést kis fordulatszámú keverővel végezze a buborékképződés elkerülésére.

A termék felhordása

A **Mapecoat TNS Line**-t ecsettel, hengerrel vagy szóróval hordja fel. A termék minél egyenletesebb eloszlása és a jobb vonalképzés érdekében az ecsettel való felhordást javasoljuk.

A festési művelet során legalább 2 réteg **Mapecoat**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)**A TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATAI****A TERMÉK LEÍRÁSA**

Akrilgyanta bázisú vizes diszperziós festék beltéri és kültéri sportpályák és játékmezők vonalfestésére

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Játékmezők vonalfestése teniszpályákon, kosárlabda pályákon, kézilabda pályákon vagy kispályás futballpályákon

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK:

Megjelenés: sűrű folyadék

Száranyag-tartalom (%): kb. 65

Sűrűség (g/cm³): kb. 1,40

A termék viszkozitása (mPa-s): 22.000 ± 1000

Nedves kopásállóság, DIN 53778 (ciklusszám): > 10.000

Taber koptatási teszt, 7 nap után, +23°C-on - 50% rel. párat. CS17-es tárcsa, 1000 g, 500 fordulat utáni súlyvesztés (g): < 0,3

Színváltozás 1000 óra Weather-Ometer behatás után (ASTM G 155 szerint, 1 ciklus)
– fehér: $\Delta E < 0,5$
– sárga: $\Delta E < 1,0$

Kapillaris vízfelszívási tényező, W_{24} [kg/(m²h^{0,5})] (EN 1062/3): 0,07

ELŐKÉSZÍTÉS:

Hígítsa a **Mapecoat TNS Line** terméket kb. 10-15% vízzel.
Felhasználás előtt a terméket alaposan keverje át. Amennyiben lehetséges, a keveréshez kis fordulatszámú keverőt használjon, hogy elkerülje a buborékképződést

SZÁRADÁS: levegőn

Várakozási idő a következő réteg felhordása előtt: normál hőmérséklet és páratartalom esetén 12-24 óra várakozás után

TNS Line-t hordjon fel. Normál hőmérséklet és páratartalom esetén az egyes rétegek felhordása között 12-24 órát kell várni. A frissen festett felületeket védje az esőtől. Ha a **Mapecoat TNS Line** teljes megszáradása előtt vízzel kerül érintkezésbe, akkor nem fog megfelelően kötni az alapfelülethez, és a végső felület nem lesz elfogadható.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ne hordja fel a **Mapecoat TNS Line-t**, amennyiben eső vagy szeles idő várható. Ne hordja fel a **Mapecoat TNS Line-t** vizes vagy nedves felületre, mivel ez a tapadást akadályozza.

Ne hordja fel a **Mapecoat TNS Line-t**, ha a hőmérséklet +10°C-nál alacsonyabb vagy +35°C-nál magasabb.

Ne hordja fel a **Mapecoat TNS Line-t**, ha a levegő relatív páratartalma 85% felett van.

Tisztítás

A **Mapecoat TNS Line** felhordásához használt szerszámokat vízzel lehet letisztítani, amíg a termék friss.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,2-0,4 kg/m² (két réteghez).

KISZERELÉS

A **Mapecoat TNS Line** 5 kg-os műanyag vödörben kerül forgalomba.

TÁROLÁS

Száraz helyen, hőforrásoktól távol, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolva 24 hónapig tartható el. A terméket fagytól védje.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapecoat TNS Line** a jelenlegi szabványok, illetve a keverékek besorolására vonatkozó érvényes előírások szerint nem tekinthető veszélyes terméknek. Mindazonáltal javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket. A termék zárt helyiségben történő alkalmazásakor a területen megfelelő szellőzést kell biztosítani.

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

JOGI MEGJEGYZÉS

A Termékismertető tartalma bemásolható egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a Termékismertetőben foglalt követelményeket a dokumentum végeredményében nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a MAPEI termék használatára vonatkozóan. A Termékismertető legújabb változata és garanciával kapcsolatos információ a www.mapei.com honlapon érhető el. MINDEN VÁLTOZTATÁS A TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY A TERMÉKISMERTETŐBŐL SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN SEMMISSÉ TESZI AZ ÖSSZES VONATKOZÓ MAPEI GARANCIÁT.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



**Mapecoat TNS
Line**



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

923-11-2016 (H)