

# ***Mapecure CA***

**Oldószer tartalmú filmréteget képző párazáró szer, habarcsokhoz és betonokhoz; átfesthető**

## **ALKALMAZÁSI TERÜLET**

Vakolatok, cementhabarcsok és friss betonok oldószer tartalmú párazáró védelme, hogy minimálisra csökkenjen a hajszálrepedések kialakulásának kockázata a képlékeny fázisban, vagy a nap és szél okozta gyors keverővíz-elpárolgás következtében.

### **Alkalmazási példák**

- Új beton műtárgyak védelme, mint például:
  - ipari padlók;
  - kültéri padlóburkolatok (utak, parkolók, stb.);
  - reptéri padlók;
  - gátfalak;
  - hidak;
  - csatornák;
  - tartályok.
- A **Mapegrout** termékcsalád tagjaival vagy **Mapefinish**-sel helyreállított felületek párazáró védelme **Elastocolor Paint**-tel történő festés vagy **Elastocolor Rasante**-vel történő simítás előtt.
- Új betonfelületek párazáró védelme **Elastocolor Paint**-tel történő festés vagy **Elastocolor Rasante**-vel történő simítás előtt.

## **MŰSZAKI JELLEMZŐK**

A **Mapecure CA** oldószer alapú műgyanta bázisú termék. A beton felszínén egyenletes vastagságú víz- és légzáró filmréteget képez. A termék megfelel a betonok védelmére szolgáló filmbevonat-képző szerekre vonatkozó UNI 8657 és UNI 8658 szabványoknak.

A **Mapecure CA** jó védelmet biztosít a beton számára a víz elpárolgásával szemben akkor, amikor azt közvetlen napsütés vagy különösen komoly hő-páráviszonyok esetén.

A **Mapecure CA** alkalmazásából származó előnyök a következők:

- a mechanikai szilárdság fokozott fejlődése (tesztek alapján a nedves érlelés hiányában a beton mechanikai jellemzői akár 50%-kal is csökkenhetnek);
- a beton fokozott ellenállása a kopással szemben;
- csökkentett felületi felporlás;
- a plasztikus zsugorodás következtében kialakuló hajszálrepedések mennyiségének csökkenése;
- hagyományos védőrendszerek, mint például a locsolás, a műanyag fóliával vagy nedves jutazsákkal, nedves homokkal, stb. történő takarás elkerülése;
- gyorsan és könnyen feldolgozható;
- alacsonyabb munkaerő-költség, és az építkezés racionálisabb szervezése.

## JAVASLATOK

- Ne hígítsa a **Mapecure CA**-t oldószerrel vagy vízzel.
- Ne alkalmazza a **Mapecure CA**-t nem nedvszívó aljzatokra.
- Ne alkalmazza a **Mapecure CA**-t **Mapelastic**-ra.
- Alkalmazása után az aljzat nem lehet „üvegesedett” felületű.
- A terméket +5°C és +35°C hőmérséklet között használja.
- Ne használja a **Mapecure CA**-t, ha eső közeleg.
- A **Mapecure CA**-val kezelt beton átfestése előtt várjon legalább három hetet.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **Mapecure CA**-t a habarcs vagy beton felületére az után kell feldolgozni, hogy a felületképző bevonatok elkészültek.

A zsaluzatba öntött betonokra a **Mapecure CA**-t a kizsaluzás után azonnal fel kell dolgozni.

### A termék elkészítése

A **Mapecure CA** felhasználásra kész állapotú, és oldószerrel hígítani nem szabad. Használat előtt alaposan keverje fel a terméket.

### A termék bedolgozása

Egyenletes, vékony rétegben dolgozza fel a **Mapecure CA**-t hengerrel vagy kézi-permetező szórással vagy sűrített levegővel.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

110-150 g/m<sup>2</sup>.

### Tisztítás

A termék feldolgozásához használt eszközöket a **Mapecure CA** száradása előtt lakkbenzinnel lehet megtisztítani.

## KISZERELÉS

A **Mapecure CA** 10 kg-os fém dobozokban kapható.

## TÁROLÁS

A **Mapecure CA** eredeti csomagolásban, száraz helyen 24 hónapig tartható el.

## AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVÓRENDSZABÁLYOK

A **Mapecure CA** fokozottan tűzveszélyes; gyújtóforrásoktól távol tartandó, és ne dohányozzon. A termék használata száraz bőrt és álmoságot okozhat. Javasolt, hogy a termék használatakor mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget; jól szellőző helyiségben használandó.

Ha kapcsolatba kerül a termékkel, mossa le bő, folyó vízzel. Lenyelés esetén forduljon orvoshoz. Ne juttassa a terméket a környezetbe.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

## **FIGYELMEZTETÉS**

*A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.*

**A termékre vonatkozó referenciák  
kérésre rendelkezésre állnak**

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

<b>Állag:</b>	folyadék
<b>Szín:</b>	borostyán
<b>Sűrűség (g/cm<sup>3</sup>):</b>	0,98 ± 0,02 +23°C-on
<b>Szárazanyag tartalom (%):</b>	14 ± 1
<b>Elsődleges hatás:</b>	védelem a víz betonból történő elpárolgása ellen
<b>Viszkozitás (F 4 Ford viszkozitás kupa):</b>	17"
<b>Eltartható:</b>	24 hónapig száraz helyen eredeti, bontatlan csomagolásban
<b>EK 99/45 szerinti veszélyességi osztályozása:</b>	tűzveszélyes. A termék magas forráspontú (nem illékony) szerves oldószereket tartalmaz. Olvassa el a biztonsági adatlapot
<b>Vámbesorolás:</b>	3206 90 91

### A TERMÉK ALKALMAZÁSI ADATAI

<b>Száradási idő (UNI 8658):</b>	70 perc (+23°C-on)
<b>Vízvisszatartás (UNI 8657):</b>	0,48 kg/m <sup>2</sup> (vízvesztés a feldolgozás után 72 órával)
<b>Megengedett feldolgozási hőmérséklettartomány:</b>	+5°C-tól +35°C-ig

**A MAPEI CSOPORT MINŐSÍTETT RENDSZEREI  
(Minőségbiztosítási, Környezetvédelmi és Munkabiztonsági)**

**[emlékek]**

**MAPEI S.p.A. Olaszország**

MAPEI CORP - U.S.A

MAPEI FAR EAST Pte Ltd  
MAPEI MALAYSIA SDK BHD

MAPEI Sro - Csehország

**[emlékek]**

MAPEI Franciaország

MAPEI INC - Kanada

RESCON MAPEI AS - Norvégia

MAPEI KFT - Magyarország

MAPEI ARGENTINA S.A.

MAPEI SUISSE SA

[www.mapei.com](http://www.mapei.com)

796-1-2006 alapján