

Mapeform Eco 31

Univerzális, kémiai formaleválasztó hatású vizes emulziós növényolaj bázisú zsalu-olaj a strukturális megjelenés javítására

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Vas, alumínium és műanyag (epoxi-, fenol-, poliészter-, poliuretángyanta) zsaluzatok kezelésére. Különösen alkalmas függőleges felületekre.

Jellemző alkalmazások

- megkönnyíti az előregyártott betonelemek kizsaluzását, kiszakítását. Sajátos konzisztenciájának köszönhetően különösen alkalmas vízszintes zsaluzatokon, ahol fontos a szórással felvitt anyag mennyisége.
- megkönnyíti a gőzérlelésű betonok kizsaluzását, kiszakítását;
- lehetővé teszi a műanyag zsaluzatba öntött beton kizsaluzását, kiszakítását;
- lehetővé teszi az építkezésen fém zsaluzatba öntött betonok kizsaluzását, kiszakítását.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapeform Eco 31** a MAPEI kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett összetételű, növényolajok stabil emulziójából, korróziógátló anyagokból és különleges adalékszerekből álló formaleválasztó.

A **Mapeform Eco 31** hatékonyan megakadályozza a beton tapadását a zsaluzathoz, vegyi reakcióba lép a zsaluzattal érintkező cementkeverékkel, és megkönnyíti a leválasztást.

A **Mapeform Eco 31** használatából származó előnyök:

- Javítja a felületi megjelenést azáltal, hogy nagymértékben lecsökkenti a nagy- és mikroméretű felületi buborékok számát.
- Nincs felületi felporlás.
- Nincsenek zsírnyomok, még fehér cementtel készített betonoknál sem.
- A zsaluzattisztítás egyszerűbb.
- A felhordás egyszerű és gazdaságos.
- **Biológiai úton könnyen és gyorsan lebomlik**; nem toxikus, nem irritáló és nem okoz allergiát.
- Nem vonatkoznak rá az ásványolaj bázisú formaleválasztók használatát szabályzó olasz törvény előírásai.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A **Mapeform Eco 31**-t ne hígítsa vízzel.
- A **Mapeform Eco 31**-t ne hígítsa oldószerrel vagy olajokkal.

- Nyersfa anyagú zsaluzatra használjon **Disarmante DMA 1000-t**.
- A **Mapeform Eco 31-t** ne használja beton vagy gipsz zsaluzatra. Válassza a **Disarmante DMA 2000-t**.
- Gumi anyagú zsaluzatra használata előtt végezzen próbát vagy forduljon szaktanácsadóknhoz.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

A **Mapeform Eco 31** felhasználásra kész.

Felhordás

A tiszta, száraz zsaluzatra egy rétegben hordja fel a **Mapeform Eco 31-t** „Gloria 410T Profiline” vagy „Cifarelli M3” permetezővel 6 bar nyomáson. A legjobb eredmény elérése érdekében, törölje át a felületet egy pamut ronggyal, bár ez a művelet nem feltétlen szükséges.

A kiszaluzás, kiszakítás sikeressége érdekében javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott mennyiséget. A túl sok termék felhordása miatt felületi finom por jelenhet meg, amely megváltoztathatja a megjelenését.

Tisztítás

A **Mapeform Eco 31** friss állapotban a szerszámokról és a ruházatról vízzel mosható le.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Fémanyagú zsaluzatokhoz: 15-25 g/m².

Műanyag zsaluzatokhoz: 15-25 g/m².

Tárolás

Zárt csomagolásban, tartós, közvetlen napsugárzástól védve.

KISZERELÉSEK

1000l-es és 200 l-es hordók és 25 kg-os kannák.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készítmények jelenlegi besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint a **Mapeform Eco 31** nem veszélyes. Javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget, és tartsa be a vegyszerek kezelésekor szokásos óvintézkedéseket. További a termék biztonságos felhasználásával kapcsolatos információkat a termék legfrissebb Biztonsági Adatlapjában talál.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek):**TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATOK**

Állag:	híg folyadék
Szín:	fehér
Sűrűség:	0,96 ±0,02 kg/l +23°C-on
Brookfield viszkozitás +23°C-on:	<50 (1-es tengely – 20-es fordulatszám)
Formaleválasztó hatás:	kémiai
Eltartható:	12 hónapig, eredeti, zárt csomagolásban +5°C és +35°C között
EC 1999/45 szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható információkat

ALKALMAZÁSI ADATOK

Előkészítés:	felhasználásra kész
Felhordás:	megfelelő permetezővel >6 bar

A termékre vonatkozó referenciák
kérés esetén rendelkezésre állnak,
illetve hozzáférhetők a
www.mapei.com honlapon

MAPEI[®]
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

3360-12-2011 alapján