

Plastimul C

**Oldószermentes
bitumenes koncentrátum
aljzatok kezelésére a
Plastimul vízszigetelő
termékcsalád
termékeinek
felhordása előtt**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az alapfelület egységesítésére és tapadási tulajdonságainak javítására használható a **Plastimul** termékcsalád vízszigetelőinek felhordása előtt beton vagy téglafal felületen (vibrált betonelem, terrakotta téglá, üreges blokk, gázbeton falazóelem, könnyűbeton és habkő téglá).

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Plastimul C** a MAPEI kutatólaboratóriumában kifejlesztett összetételű, egykomponensű, oldószermentes, bitumenes koncentrátum.

Hígítást követően a **Plastimul C** egyaránt felhordható ecsettel vagy hengerrel, és a talajban általában előforduló agresszív anyagokkal szemben ellenálló. A **Plastimul C** gyorszáradású, konszolidálja és javítja a rá felhordott **Plastimul** vízszigetelések tapadását. A **Plastimul C** jól tapad a száraz és enyhén nedves alapfelületekhez.

JAVASLATOK

- Ne hígítsa a **Plastimul C**-t oldószerekkel.
- Ne keverje a **Plastimul C**-t cementtel és adalékanyagokkal.
- Ne használja a **Plastimul C**-t +5°C alatti és +30°C feletti hőmérsékleten.
- Ne hordja fel meglévő bitumenes rétegekre vagy kátrányt tartalmazó alapfelületekre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Mielőtt felhordja a **Plastimul C**-t téglafalra, ellenőrizni kell,

hogy a felület tökéletesen tiszta, szilárd és egyenletes. Figyelmesen távolítsa el a téglák közül kiálló habarcsdarabokat és tömje be az üregeket **Planitop Fast 330** gyorszáradású, szálerősített cementes habarccsal, **Mapegrout Thixotropic** zsugorodáskompenzált, szálerősített habarccsal vagy szükség esetén **Mapegrout T60** szulfátálló habarccsal. Alternatívaként használhat homok/cementhabarcsot, **Planicrete** szintetikus polimer adalékszer hozzáadásával.

Ha a **Plastimul C**-t betonfelületre hordja fel, ellenőrizze hogy a felület tökéletesen tiszta és szilárd. Távolítsa el a cementlét, laza, kiálló részeket, por, olaj vagy formaleválasztó szereket homokszórással vagy magasnyomású vízzel. Távolítsa el a kavicscsomókat és töltsé ki az üregeket **Mapegrout Thixotropic** vagy **Mapegrout T60** habarccsal.

Készítsen íves átmeneteket az alap és a fal csatlakozásánál **Planitop Fast 330**, **Mapegrout Thixotropic** vagy **Mapegrout T60** habarccsal.

Az alapozó előkészítése

Hígítsa a **Plastimul C**-t vízzel 1:10 arányban, ahogy az a Műszaki Adatok táblázatban meg van határozva és addig keverje amíg teljesen feloldódik.

Felhordás

Hordjon fel egy réteg **Plastimul C**-t a száraz felületre ecsettel, hengerrel vagy szórógéppel.

Tisztítás

A szerszámokat bő vízzel moshatja le, amíg a termék még friss. Megkötött állapotban csak mechanikus úton távolítható el.



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	paszta
Szín:	fekete
Sűrűség (g/cm ³):	kb. 1,1
pH:	10
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	kb. 5000 (4-es rotor - 20 fordulat/perc)

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% rel. páratartalom mellett)

Keverési arány:	1:10 (Plastimul C : víz)
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C és +30°C között
Az aljzat állapota:	száraz vagy enyhén nedves
Száradási idő (perc):	45-60

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az aljzat egyenetlenségétől és nedvszívó képességétől függően kb. 100-200 g/m².

KISZERELÉS

A Plastimul C 5 kg-os vödörben kapható.

TÁROLÁS

A Plastimul C eltartható száraz helyen, legalább +5°C-os hőmérsékleten 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVÓRENDSZABÁLYOK

A Plastimul C irritálja a szemet. A használat során javasolt védőkesztyű és szemüveg viselése, és a vegyi anyagok használatakor szokásos óvintézkedések megtétele. Ha szembe vagy bőrre kerül, azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a

termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

JOGI MEGJEGYZÉS

A Termékismertető tartalma bemásolható egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a Termékismertetőben foglalt követelményeket a dokumentum végeredményében nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a MAPEI termék használatára vonatkozóan. A Termékismertető legújabb változata és garanciával kapcsolatos információ a www.mapei.com honlapon érhető el. **MINDEN VÁLTOZTATÁS A TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY A TERMÉKISMERTETŐBŐL SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN SEMMISSÉ TESZI AZ ÖSSZES VONATKOZÓ MAPEI GARANCIÁT.**

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET