



# Silancolor Primer Plus



## Szilán és sziloxán bázisú mohásodás- és penészedésgátló szigetelő alapozó vizes emulzióban

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Silancolor Primer Plus** szilán és sziloxán bázisú mohásodás- és penészedésgátló szigetelő alapozó vizes emulzióban az aljzat nedvszívó-képességének egyenletessé tételére, illetve arra, hogy az aljzatot alkalmasabbá tegye a **Silancolor Plus** termékcsaládhoz tartozó termékekkel történő átfestésre.

A **Silancolor Primer Plus** a **Silancolor Plus** falvédő rendszer alapja.

A **Silancolor Primer Plus** védőhatást fejt ki a festési ciklus kezdetétől, és hozzájárul a falfelületek károsodásához vezető moha- és penésznövekedés és -terjedés összes okának megszüntetéséhez.

### Alkalmazási példák

Aljzat előkészítése a moha vagy penész károsította homlokzat vagy olyan felület festése előtt, ahol megelőző védelmet kívánnak kialakítani e mikroorganizmusok növekedésével szemben.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Silancolor Primer Plus** a **Silancolor Plus** rendszer színezett felületképző anyagaival együttesen olyan bel-, illetve kültéri festőrendszert alkot, amely kettős védelmet biztosít: megvéd az épületek falait megtámadó és rajta élősködő mikroorganizmusok támadásától, valamint tartós védelmet nyújt a romboló hatású vegyszerekkel, az UV sugárzással és általában a nedvességgel szemben, miközben változatlanul hagyja az aljzat légáteresztő képességét és fokozott vízlepergető képességet nyújt.

A **Silancolor Primer Plus** nagy behatoló-képességű szilán és sziloxán bázisú alapozó vizes diszperzióban.

A **Silancolor Primer Plus** egyenletessé teszi az aljzat nedvszívó képességét, és tapadásfokozóként működik.

A **Silancolor Primer Plus** szagtalan és nem tartalmaz oldószereket, következésképpen zárt és kevésbé szellőző terekben is alkalmazható.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

#### Az aljzat előkészítése

A kezelendő új vagy javítóhabarccsal javított felületnek teljesen érleltnek (feszültségmentesnek), tökéletesen tisztának, szilárdnak és száraznak kell lennie.

A felületről tökéletesen távolítsa el az olaj- és zsírnymokat, valamint a kevésbé kötött részeket.

Amennyiben jelen vannak, távolítsa el a mohát, a penészt vagy a gombákat. Az eltávolítás csak nedvesen történhet, tehát a felület **Silancolor Cleaner Plus**-szal történt első alapos lemosása után.

A **Silancolor Cleaner Plus** felhordását az egész aljzatra alacsony nyomású kézi permetezővel vagy ecsettel kell végezni, igyekezve, hogy az aljzatba minél jobban behatoljon, majd hagyni kell hatni néhány percig.

Ezután a mohát, penészt és gombákat mechanikus módon kefével tisztítással kell eltávolítani.

A műveletet többször ismételje meg, a **Silancolor Cleaner Plus** ismételt felhordásával, elősegítve annak minél jobb behatolását.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
LEÍRÁS	
Szilán és sziloxán bázisú mohásodás- és penészedésgátló szigetelő alapozó vizes emulzióban	
FELHASZNÁLÁS	
A <b>Silancolor Primer Plus</b> szilán és sziloxán bázisú mohásodás- és penészedésgátló szigetelő alapozó vizes emulzióban, amelyet tapadásfokozóként, illetve az aljzat nedvszívó-képességének egyenletessé tételére alkalmaznak a <b>Silancolor Plus</b> termékcsaládhoz tartozó termékekkel történő átfestés előtt	
JELLEMZŐK	
Állag:	tejszerű híg folyadék
Szárazanyag-tartalom (%):	5 ± 0,5
Térfogatsúly (g/cm <sup>3</sup> ):	nagyjából 1,01
Elméleti kiadósság (m <sup>2</sup> /kg):	6-10
1999/45/EK szerinti veszélyességi besorolás:	irritáló. Használat előtt olvassa el "Az elkészítés és feldolgozás során betartandó biztonsági előírásokat" és a biztonsági adatlapon szereplő információkat
ELKÉSZÍTÉS	
A <b>Silancolor Primer Plus</b> felhasználásra kész. Javasoljuk, hogy feldolgozás előtt alaposan keverje fel.	
SZÁRADÁS:	levegőn
Átfesthető:	12-24 óra után

Tömítse az esetleges repedéseket, és javítsa ki a sérült részeket.

Zárja le a pórusokat, és egyenlítse ki az aljzat esetleges egyenetlenségeit.

#### A termék elkészítése

A **Silancolor Primer Plus** feldolgozásra kész állapotú. Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.

#### A termék feldolgozása

Abban az esetben, ha a falakat **Silancolor Cleaner Plus**-szal mosta le, elég megvárni, hogy a felület jól megszáradjon, mielőtt a **Silancolor Primer Plus**-t felhordaná.

Felhasználás előtt alaposan keverje fel a **Silancolor Primer Plus**-t, majd hagyományos módon, ecsettel, hengerrel vagy szórással dolgozza fel.

A ráverődő esőtől legalább 12 órán keresztül védeni kell.

A **Silancolor Primer Plus**-t 24 óra elteltével lehet átfesteni.

#### FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

A **Silancolor Primer Plus**-t ne használja fém felületre.

A **Silancolor Primer Plus**-t ne hordja fel +10°C alatti hőmérsékleten.

A **Silancolor Primer Plus**-t ne dolgozza fel nedves felületre.

#### Tisztítás

Az ecseteket, hengereket és a szóráshoz használt eszközöket a **Silancolor Primer Plus** száradása előtt vízzel lehet megtisztítani.

#### ANYAGSZÜKSÉGLET

0,10-0,30 kg/m<sup>2</sup>.

#### KISZERELÉS

A **Silancolor Primer Plus** 10 kg-os műanyag vödrökben kerül forgalomba.

## **TÁROLÁS**

Száraz helyen, hőforrásoktól távol, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolandó.

## **AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

A **Silancolor Primer Plus** irritáló hatású és bőrrel érintkezve az arra hajlamos személyeknél érzékenységi reakciót okozhat. A termék használatához védőkesztyű és védőszemüveg viselése javasolt. További információkért olvassa el a termék biztonsági adatlapját.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT  
TERMÉK.

## **FIGYELMEZTETÉS**

*Bár e termékleírásban közölt műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és*

*tapasztalatainkon alapszanak, az összes fenti adat minden esetben kizárólag tájékoztató jellegűnek tekintendő, és hosszú távú gyakorlati alkalmazásban szerzett tapasztalatokkal kell megerősíteni őket. Ezért mindenki, aki a terméket használni kívánja, előzetesen maga kell, hogy meggyőződjék arról, hogy a termék az adott felhasználásra alkalmas-e. A termék használatából eredő következményekért minden esetben egyedül a felhasználó felelős.*

**A termékhez kapcsolódó referenciák  
kérésre rendelkezésre állnak és  
megtalálhatóak a Mapei honlapján  
[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) - [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

# Silancolor Primer Plus



T-2906/1 2906-9-2007

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő.

(H) A.G. BETA