

Ultrabond P-R9

Egykomponensű, nedvességre kötő, térkitöltő poliuretánragasztó meglazult ragasztott parketta elemek rögzítéséhez és javításához

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Meglazult ragasztott parketta elemek rögzítése és javítása. Beltéri készparketta és festett padlókhöz is használható csiszolás előtt vagy után is. Gondosan használja a terméket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultrabond P-R9** egykomponensű nedvességre kötő poliuretángyanta ragasztó, amely:

- felhasználásra kész;
 - nagymértékben rugalmas;
 - nagymértékben helykitöltő;
 - nem tartalmaz oldószereket, valamint kellemetlen szagot kibocsátó anyagokat.
- Injektálása és megkötése után szilárdan rögzíti a parkettaburkolatnak az aljzathoz és a szomszédos elemekhez nem tökéletesen tapadó elemeit; szilárd, tartós rögzítést biztosít, és kiküszöböli a bosszantó „nyikorgó hangokat”.

JAVASLATOK

- Ne használjon kültérben **Ultrabond P-R9**-et.
- Ne használjon **Ultrabond P-R9**-et +10°C alatt.
- Felhordás előtt hagyja, hogy a termék átvegye a helyiség hőmérsékletét.
- Használat után a csomagolást gondosan le kell zárni. A terméket a lehető leghamarabb fel kell használni. Amennyiben két használat között hosszú idő telik el, akkor a csomagolásba bekerülő nagyobb mennyiségű levegő hatására a termék megköthet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az aljzat előkészítése

2 mm átmérőjű fúróval fúrjon lyukat a megfelelő helyen a javítandó parketta elemekbe. Lakkozott vagy készparketta esetén a javítási területet, illetve az elemek csatlakozása melletti területet papírszalaggal kell védeni, ezután kell a 2 mm átmérőjű fúróval lyukat fúrni.

A termék előkészítése

A termék felhasználásra kész. Vágja le a tubus kinyomóvégét úgy, hogy a nyílásméret megfeleljen a befúrt lyuk méretének. A felső rész a kinyomóvég lezárására használható.

A termék használata

Cseppentsen a lyukba 2-3 csepp vizet, majd néhány perc múlva injektáljon bele 1-2 ml **Ultrabond P-R9**-ot. Ne használja a terméket +10°C hőmérséklet alatt. Kötés közben a gyanta térfoga megnövekedik, ezért célszerű a kezelt felületre súlyt helyezni a még nem rögzített parketta elemek mozgásának elkerülésére. Emiatt nem szabad a termékből túl sokat beinjektálni. Megkötés után egy pengével el kell távolítani a felületről a lyukakon át kitüremkedett anyagot. Nyers vagy csiszolt padlóburkolatokon a lyukakat faporrall bekevert **Ultracoat Acqua Plus**-sal vagy **Ultracoat L-S**-sel kell

kitölteni; kész- vagy lakkozott parkettán a lyukakat megfelelő, a parkettával azonos színű viasszal kell kitölteni illetve lezárni.

Tisztítás

Kész vagy lakkozott parkettáról a friss **Ultrabond P-R9** nyomokat **Cleaner L**-lel lehet eltávolítani. A szerszámok **Diluyente PU**-val tisztíthatók. Kikötött állapotban az **Ultrabond P-R9** a felületről csak mechanikus úton távolítható el. Eközben ügyelni kell arra, hogy a parketta felülete ne sérüljön meg.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1-2 ml a lyukba injektálva.

KISZERELÉS

0,5 kg-os tubusok.

ELTARTHATÓ

Száraz, hűvös helyen eredeti, bontatlan tubusban 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultrabond P-R9** a szembe jutva, a bőrrel érintkezve és a légutakba kerülve irritáló hatású. A bőrrel ismételten történő érintkezés esetén az izocianátokra érzékeny személyeknél allergiás reakciók léphetnek fel. Az anyaggal való munkavégzés közben el kell kerülni az anyag bőrre kerülését és szembe jutását, ezért az anyag bejuttatása, illetve előkészítése közben minden esetben védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. A terméket jól szellőzött környezetben kell használni. +60°C feletti hőmérsékleten használva a termék az egészségre ártalmassá válhat, és belélegzéskor irritációt okozhat.

Baleset vagy rosszullet esetén forduljon orvoshoz.

További információt a Biztonsági Adatlapon találhat.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és
www.mapei.com honlapjain**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek):**TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK**

Állag:	folyadék
Szín:	barna
Sűrűség (g/cm³):	1,1
Száranyag tartalom (%):	100
Brookfield viszkozitás +23°C-on (mPa•s):	4.500 (3-as rotor – 20 fordulat/perc)
Eltartható:	12 hónapig száraz, hűvös helyen eredeti bontatlan tubusban. Fagytól védendő
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	ártalmatlan. Használat előtt olvassa el "Az előkészítés és felhasználás során betartandó biztonsági előírások" bekezdést, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon szereplő információkat
Vámtarifa szám:	n.a.
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+10°C-tól +30°C-ig
Járható:	24 óra múlva
Teljesen terhelhető:	24 óra múlva

MAPEI[®]
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

4608-2-2009 alapján