



Ultracoat Aqua Plus



**Oldószermentes,
csiszolattal keverendő
vizesbázisú, szagmentes
kötőanyag fa padlóburkolatok
hézagainak kitöltéséhez.
Alkalmos az Ultracoat
vizesbázisú lakkokhoz és
az Ultracoat Oil-hoz**

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Hagyományos fa padlóburkolatok, készparketta és javítandó parketták hézagkitöltése, előkészítése.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultracoat Aqua Plus** egykomponensű, vizesbázisú hézagkitöltő kötőanyag vizesbázisú lakkrendszerekhez és **Ultracoat Oil**-hoz.

Kiemelkedően magas nedvesítő-képességű, alacsony viszkozitású és magas tapadóképességű, amellyel magas szárazanyag tartalmú hézagoló anyag nyerhető, kitűnő, hosszú ideig tartó bedolgozhatósággal.

Az elkészített és fel nem használt anyag lezárt műanyagdobozban tárolva néhány napig megőrzi a bedolgozhatóságát.

A faporról összekevert **Ultracoat Aqua Plus** kitűnően tapad, kitölti a hézagokat, könnyen és gyorsan csiszolható.

Az **Ultracoat Aqua Plus** oldószermentes.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja az **Ultracoat Aqua Plus**-t Merbau faanyag porával készített kitöltésekhez.
- Az **Ultracoat Aqua Plus**-szal hézagotöltött padlók csak **Ultracoat** termékekkel alapozhatók, lakkozhatók.
- Ne tárolja vagy használja az **Ultracoat Aqua Plus**-t +10°C hőmérséklet alatt.
- Ne használja kültérben.
- Biztosítsa, hogy a termék felhordás előtt átvegye a helyiség hőmérsékletét.
- Csak tiszta tárolóedényeket és szerszámokat használjon.
- A festékanyagokat, olajat, gyantát vagy hasonló összetevőket nagymértékben kibocsátó fafajtákon

először ellenőrizze le, hogy a termék megfelelően használható-e.

- Az **Ultracoat Aqua Plus** keverék felhordásához mindig használjon **Ultracoat Steel Spatula**-t vagy műanyag simítót a fában jelenlévő tannin okozta nemkívánt elszíneződések elkerülésére.
- Fagytól védje. Alacsony hőmérsékleten történő szállításához használjon temperált szállítójárművet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Csiszolja le a fa padlóburkolatot közepes-, majd durvaszemcsésű csiszolópapírral úgy, hogy végül sima, tiszta, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikonos anyagoktól és a régi lakknyomoktól mentes felületet kapjon. Az **Ultracoat Aqua Plus**-szal készített hézagkitöltő-anyag alkalmazása előtt a felületeket porszívóval portalanítsa. A fa nedvességtartalma feleljen meg az érvényes szabványok előírásainak.

A termék előkészítése

Készítse el a hézagoló anyagot úgy, hogy súlyra vonatkoztatva 100 rész **Ultracoat Aqua Plus**-hoz 15 rész csiszolásnál keletkezett faport ad, és keverje mindaddig, amíg az anyag teljesen sima, egynemű nem lesz. A keverési arány módosítható a kitöltendő repedések mérete szerint. Javasoljuk, hogy keverje külön edényben a jobb elkeveredés és reológiai tulajdonságok érdekében.

A termék felhordása

Töltse ki a padló hézagait **Ultracoat Steel Spatula**-val vagy műanyag simítóval felhordott **Ultracoat Aqua Plus**-szal készített hézagkitöltő-anyaggal úgy, hogy a lehető legtöbb anyag kerüljön a résekbe. Ne hagyjon nagy

Ultracoat Aqua Plus



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyékony gél
Szín:	fehéres
Sűrűség (g/cm ³):	1,0
Brookfield viszkozitás (mPa-s):	2000-3000
EMICODE:	EC1 Plus - nagyon alacsony kibocsátású

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklet:	+10°C-tól +35°C-ig
Csiszolható:	kb. 1 óra múlva
Lakkozható:	2 óra múlva vizesdiszperziós lakkal

mennyiségű hézagkitöltő-anyagot a felületen, mert kiszáradása sok időt vesz igénybe. A padlócsiszolás előtti szokásos várakozási idő 1 óra, amely a hézagok szélességétől és a környezeti körülményektől függően változik. Száradás után a felületet csiszolja át **Ultracoat SR 100** csiszolófércsával vagy 100/120-as durvaságú csiszolópapírral felszerelt csiszológéppel.

Ha kis parkettaelemekből álló padlót (pl. mozaik) vagy 1-2 mm-nél szélesebb rések esetén végez hézagkitöltést, szükség lehet egy második réteg **Ultracoat Aqua Plus** felhordására az első réteg megszáradása után. A második réteg felhordható a csiszolás előtt vagy után is.

Tisztítás

Az **Ultracoat Aqua Plus** friss állapotban a burkolatról, a szerszámokról és a ruházatról bő vízzel mosható le. Kikeményedése után csak mechanikus úton és vízzel lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

100-120 g/m² rétegenként.

KISZERELÉS

5 l-es kannák, 2x5 l-t tartalmazó dobozok.

ELTARTHATÓ

Tárolja az **Ultracoat Aqua Plus**-t száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultracoat Aqua Plus** a keverékekre vonatkozó jelenlegi szabályozás szerint nem veszélyes. Mindemellett, javasoljuk, hogy használjon megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget a termék előkészítése és felhordása során, valamint tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket!

További és teljeskörű információt a termék

biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) tanúsított.



Környezetvédelem iránti elkötelezettségünk A MAPEI termék segíti a tervezőket, kivitelezőket innovatív, a U.S. Green Building Council által tanúsított LEED követelményeknek megfelelő projektek létrehozásában. A LEED nemzetközi elismerés, a Zöld Épületek Tanácsának a díja, amelyet energia- és környezetvédelmi szempontból kiemelkedő építkezéseknek adnak át.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET