

# Ultracoat Binder

**Oldószer- és NMP-mentes, csiszolatporral keverendő vizesdiszperziós kötőanyag fa padlóburkolatok hézagainak kitöltéséhez, vizesdiszperziós lakkozáshoz**

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Hagyományos fa padlóburkolatok, előcsiszolt és javítandó parketták hézagkitöltése, előkészítése. Alkalmas Merbau fa padlóhoz is

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultracoat Binder** egykomponensű, vizesdiszperziós hézagkitöltő-kötőanyag fa padlóburkolatokhoz.

Különösen nagy nedvesítőképességének, alacsony viszkozitásának és nagy tapadóerejének köszönhetően magas szárazanyag tartalmú hézagoló keverhető belőle, kiváló bedolgozhatóság mellett, hosszú élettartamot garantál.

Az elkészített és fel nem használt anyag lezárt műanyagdobozban tárolva néhány napig megőrzi a bedolgozhatóságát.

A faporral összekevert **Ultracoat Binder** kitűnően tapad, kitölti a hézagokat, könnyen és gyorsan csiszolható.

Az **Ultracoat Binder** nem tartalmaz oldószert és N-metil-pirolidont (NMP), illékony szervesanyag kibocsátása (VOC) nagyon alacsony.

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Az **Ultracoat Binder**-rel készített hézagkitöltő-anyag után ne használjon oldószeres alapozókat vagy lakkokat, mert - különösen nagyobb hézagoknál - leválaszthatják vagy zsugoríthatják a terméket.
- Ne használja az **Ultracoat Binder**-t +10°C alatt.
- Ne használja kültérben.
- Használjon tiszta tárolóedényeket és szerszámokat.
- A festékanyagokat, olajat, gyantát vagy hasonló összetevőket nagymértékben kibocsátó fafajtákon először ellenőrizze le, hogy a termék megfelelően használható-e.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Aljzatelőkészítés

Csiszolja le a fa padlóburkolatot közepes-, majd durvaszemcsésű csiszolópapírral úgy, hogy végül sima, tiszta, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikonos anyagoktól és a régi lakknymoktól mentes felületet kapjon. Az **Ultracoat Binder**-rel készített hézagkitöltő-anyag alkalmazása előtt a felületeket porszívóval portalanítsa. A fa nedvességtartalma feleljen meg az érvényes szabványok előírásainak.

### A termék előkészítése

Keverje össze az **Ultracoat Binder** -t a parkettacsiszolásnál keletkező faporról (**Ultracoat Binder** : fapor = 3-4 : 1 arányban) mindaddig, amíg az anyag teljesen sima, egynemű nem lesz. A keverék sűrűségét a kitöltendő hibák, rések, a csiszolási károsodás vagy a helyreállítás mértékétől függően állítsa be.

### A termék felhordása

Töltse ki a padló hézagait rozsdamentes acél, **Ultracoat Steel Spatula** vagy műanyag simítóval felhordott **Ultracoat Binder**-rel készített hézagkitöltő-anyaggal úgy, hogy a

lehető legtöbb anyag kerüljön a résekbe. Ne hagyja a hézagkitöltő-anyagot sokáig a levegőn állni, mert kiszárad. A padlócsiszolás előtti szokásos várakozási idő 1 óra, amely a hézagok szélességétől és a környezeti körülményektől függően változik. Száradás után a felületet csiszolja át **Ultracoat SR 120** csiszolóval.

Szélesebb hibahelyeknél és hézagoknál, illetve kisebb parketták (például mozaikparketták) hézagkitöltésekor - az első réteg megkötése után - szükség lehet még egy réteg felhordására az első réteg megkötése után. A második réteg hézagolás csiszolás előtt és után is készülhet, a parketta elemek méretétől, és az első rétegből megmaradt felesleges anyag mennyiségétől függően.

### **Tisztítás**

Az **Ultracoat Binder** friss állapotban a burkolatról, a szerszámokról és a ruházatról bő vízzel mosható le. Kikeményedése után csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

### **ANYAGSZÜKSÉGLET**

100-120 g/m<sup>2</sup> rétegenként.

### **KISZERELÉS**

5 l-es kannák.

### **ELTARTHATÓ**

Száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig.

### **AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

Az **Ultracoat Binder** nem tekinthető veszélyes terméknek a jelenlegi szabványok valamint az anyagok osztályozása szerint. Mindemellett, használjon megfelelő védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget a termék előkészítése és felhordása során, valamint tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket! A Biztonsági Adatlap szakemberek számára, kérésre rendelkezésre áll.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

### **FIGYELMEZTETÉS**

*A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.*

[embléma]

Több mint 150 féle MAPEI termék segíti a tervezőket, kivitelezőket innovatív, a U.S. Green Building Council által tanúsított LEED követelményeknek megfelelő projektek létrehozásában. A LEED nemzetközi elismerés, a Zöld Épületek Tanácsának díja, amelyet az energia- és környezetvédelmi szempontból kiemelkedő építkezéseknek adnak át.

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a Mapei [www.mapei.it](http://www.mapei.it) és [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapjain**

<b>MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)</b>	
<b>TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK</b>	
<b>Állag:</b>	folyékony zselé
<b>Szín:</b>	fehéres
<b>Sűrűség (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,0
<b>Brookfield viszkozitás (mPa·s):</b>	10.000
<b>Eltartható:</b>	12 hónapig
<b>1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:</b>	nincs. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható információkat
<b>ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)</b>	
<b>Bedolgozási hőmérséklet:</b>	+10°C-tól +35°C-ig
<b>Csiszolható:</b>	kb. 1 óra múlva
<b>Lakkozható:</b>	a felület 2 óra múlva lakkozható vizesdiszperziós lakkal

**MAPEI®**  
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

4619-12-2011 alapján