



Ultracoat Easy

**Egykomponensű,
vizesbázisú, jó
kopásállóságú akril-
poliuretán lakk faanyagú
padlóburkolatokhoz.
Alkalmas normál gyalogos
forgalomnak kitett
padlókhöz**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Faburkolatokra befejező lakkozása, lakossági alkalmazásra kínál normál védelmet és jó kopásállóságot.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultracoat Easy** egykomponensű, vízbázisú önmagában térhálósodó keveréket tartalmazó akril-poliuretán gyanta.

Az **Ultracoat Easy** fő jellemzője hogy nagymértékben ellenáll a kopásnak és a gumitalpú cipők okozta csúszásnyomoknak. Nagymértékben átlátszó, kitűnő a fedőképessége, és elérhető 10-es, 30-as és 60-as fényességi fokozatú változatokban.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja az **Ultracoat Easy**-t +10°C alatt.
- Ne használja kültérben.
- Ne használja felületképző lakkozásként különösen nagy gyalogosforgalomnak kitett faanyagú padlókon (pl. közhivatalok, bevásárló központok, repülőterek, stb.).
- Használjon tiszta tárolóedényeket és szerszámokat.
- Olajat, gyantát, cersavat vagy hasonló összetevőket nagymértékben tartalmazó fajtákon először ellenőrizze le, hogy a termék megfelelően használható-e, vagy hordjon fel egy egykomponensű alapozót, mint az **Ultracoat Universal Base**.
- Az egységes felület kialakítása érdekében távolítsa el minden korábbi bevonatot vagy impregnálószer.
- Védje a kezelt felületeket a közvetlen napsütéstől és a huzattól a felhordás után 3 órán keresztül.
- A termék fel nem használt maradvékát ne tegye vissza az eredeti csomagolásba.
- A kiszáradás kibontása után minden kannát a lehető leghamarabb használjon fel. Meleg időben célszerű

a terméket 10% vízzel (Dir.2004/42/ECC) vagy **Ultracoat EL**-lél hígítani.

- **Fagytól védje. Alacsony hőmérsékleten történő szállításához használjon temperált szállítójárművet.**

A termék előkészítése

Az **Ultracoat Easy Plus** felhasználásra kész. Rázza fel jól a terméket használat előtt, helyezze be a szűrőt a kanna nyílásába, és töltsa a terméket különleges tárolóba. Távolítsa el a szűrőt a nyílásból a kanna visszazárása előtt, és tisztítsa meg vízzel. A terméket felhasználás előtt hagyja 5-10 percig állni.

A termék felhordása

Csiszolja meg a faanyagú padlót durva vagy közepesen érdes csiszolópapírral és porszívóval portalanítsa a felületet. A felületen lévő repedéseket vagy egyenetlenségeket tömítse **Ultracoat Aqua Plus**-szal vagy **Ultracoat Binder**-rel, a termék vonatkozó Termékismertetője szerint. Csiszolás után távolítsa el a port.

Hordja fel az **Ultracoat Easy** vagy az **Ultracoat Universal Base** alapozó első, egyenletes rétegét **Ultracoat Roller Plus** hengerrel.

Ha első réteggént az **Ultracoat Easy**-t hordja fel, akkor 3 óra múlva csiszolja meg a felületet **Ultracoat SR 180/220**-as csiszolótarcsával. Amennyiben egy alapozóréteget hordott fel, kövesse a vonatkozó termék Termékismertetőjében található utasításokat.

Ezután távolítsa el a felületről minden port és hordjon fel második réteggént **Ultracoat Easy**-t. Ha háromrétegű felületkezelésre van szükség, hordja fel a végső réteget legalább 2 óra múlva, de legfeljebb 5 órán belül csiszolás nélkül. Ha a következő rétegeket 5 óra elteltével hordja fel, felhordás előtt csiszolja meg ismét a felületet.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyékony
Szín:	tejfehér
Sűrűség (g/cm ³):	kb. 1,045 (10-es fényességi faktor) - 1,040 (30-as fényességi faktor) - 1,038 (60-as fényességi faktor)
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Porszáráz:	20 perc
Érintésre száraz:	35-40 perc
Legnagyobb megengedett hígítási arány (004/42 rendelet szerint):	10% tiszta vízzel vagy Ultracoat EL-lel
Csiszolható:	3 óra múlva
Lakkozható csiszolás nélkül:	2 óra múlva, és legfeljebb 5 órán belül
Teljesen terhelhető:	36-48 óra múlva
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK	
Tapadás (kereszt-karc teszt) %:	100
Kopásállóság (Taber teszt - CS10-es, 1000 g tömegű csiszolókoronggal, 1000 fordulat/perc):	50 mg
Fényességi fokozat:	10-es, 30-as, 60-as fényességi fokozat

Tisztítás

Az **Ultracoat Easy** nyomainak eltávolítása a szerszámokról még friss állapotban vízzel mosható le. Kikeményedése után csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Első réteggént 80-100 ml/m²; további rétegek 50-70 ml/m².

KISZERELÉS

5 l-es kannák.

ELTARTHATÓ

Száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultracoat Easy Plus** nem tekinthető veszélyes terméknek a jelenlegi szabványok valamint a készítmények osztályozása szerint. Mindemellett ajánlatos használni megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget a termék előkészítése és felhordása során, valamint tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket! További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon