

# Ultracoat Oil Color

**Alacsony illóanyag kibocsátó uretán olaj felületkezelő fa padlóburkolatok színezéséhez. Az Ultracoat termékcsalád lakkjaival bevonható**



## **ALKALMAZÁSI TERÜLET**

Fa padlóburkolatok színezése. Fehér, fekete, dió, mahagóni, cseresznyepiros, és szürke hullám elérhető.

## **MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Az **Ultracoat Oil Color** a fa impregnálására és színezésére használható.

Különleges összetételének köszönhetően az **Ultracoat Oil Color** fa padlóburkolatok színezésére alkalmas és kompatibilis az **Ultracoat** termékcsaláddal, hosszantartó, erős védelmet ad a felületnek.

## **FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK**

- Ne használja az **Ultracoat Oil Color**-t +10°C hőmérséklet alatt.
- Csak tiszta edényeket és szerszámokat használjon.
- A termék fel nem használt maradékát ne tegye vissza a csomagolásba.

Minden, a felhordáshoz használt szerszámot, mint pl. hengereket, ecseteket, csiszolókorongokat és pamutruhákat a használat után azonnal ki kell öblíteni tiszta vízben az öngyulladás megelőzésére.

## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

### **Aljzatelőkészítés**

Csiszolja meg a padlóburkolatot a kívánt felület eléréséhez, távolítsa el a szennyeződést és a port, mielőtt a védő bevonatot felhordja.

### **Felhordása**

Az **Ultracoat Oil Color** felhasználásra kész; bedolgozás előtt néhány percig keverje át.

## **Közepes-erős felületi védelem**

Hordjon fel egy **Ultracoat Oil Color** réteget **Ultracoat Roller Oil**-lal. 30-45 perc elteltével a fa teljesen átítatódik; távolítsa el a felesleges **Ultracoat Oil Color**-t **Ultracoat Pad White**-tal felszerelt egytárcsás csiszolóval és pamutruhával.

Ha a terméket nagy felületekre hordja fel, javasoljuk, hogy ossza fel azokat 20-25 m<sup>2</sup>-es kisebb területekre.

Hagyja a felületet száradni legalább 16 órán keresztül, majd polírozza át **Ultracoat Pad Black**-kel felszerelt egytárcsás csiszolóval. Gondosan távolítsa el minden port és hordjon fel egy réteg **Ultracoat High Traffic**-ot vagy **Ultracoat Soft Touch Finish**-t. Hagyja a felületet száradni legalább 24 óráig, majd polírozza fel **Ultracoat SR 220**-szal. Ismét gondosan távolítsa el minden port és hordjon fel egy további réteg **Ultracoat High Traffic**-ot vagy **Ultracoat Soft Touch Finish**-t.

## **Alacsony felületi védelem**

Hordjon fel egy réteg **Ultracoat Oil Color**-t **Ultracoat Roller Oil**-lal. 30-45 perc elteltével a fa teljesen átítatódik; távolítsa el a felesleges **Ultracoat Oil Color**-t **Ultracoat Pad White**-tal felszerelt egytárcsás csiszolóval és pamutruhával.

Ha a terméket nagy felületekre hordja fel, javasoljuk, hogy ossza fel azokat 20-25 m<sup>2</sup>-es kisebb területekre.

Hagyja a felületet száradni legalább 16 órán keresztül, majd polírozza át **Ultracoat Pad Black**-kel felszerelt egytárcsás csiszolóval. Gondosan távolítsa el minden port és hordjon fel két réteg **Ultracoat Oil Care**-t.

# Ultracoat Oil Color



A termék bedolgozása hengerrel



A felület csiszolása a befejező réteg felvitele előtt.  
Bedolgozás hengerrel



Védőbevonat Ultracoat High Traffic-kal  
Ultracoat Soft Touch Finish-en

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyékony
Megjelenés:	színezett olaj
Elérhető színek:	fehér, fekete, dió, mahagóni, cseresznyepiros, szürke hullám
Sűrűség (g/cm <sup>3</sup> ):	0,8
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+10°C - +25°C
Bedolgozás:	henger, ecset csiszolókorong és simító
Eltávolítható:	35-45 percen belül
Polírozható:	16 óra után <b>Ultracoat Pad Black</b> -kel
Használatba vehető:	3 nap után

Az intenzívebb szín érdekében hordjon fel több **Ultracoat Oil Color**-t a felület **Ultracoat Pad Black**-kel történő polírozása után.

### Tisztítás

A szerszámokat és az **Ultracoat Oil Color** maradványait **Pulicol 2000**-rel lehet letisztítani, amíg a termék friss.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

1 liter minden 10-50 m<sup>2</sup>-re a fa nedvszívó képességétől és a szín kívánt intenzitásától függően.

### ELTARTHATÓ

Száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig.

### KISZERELÉS

2,5 liter.

### AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultracoat Oil Color** a készítmények jelenlegi európai besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint nem veszélyes. Mindemellett, a felhordás során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, valamint tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket!

További és teljesskörű információt a termék

biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

### FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapunkon

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) és [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapokon**



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET