

Ultracoat Premium Base

Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC) és NMP-mentes, kétkomponensű, vizesdiszperziós alapozó faanyagú padlóburkolatokhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Hagyományos fa padlóburkolatok, előcsiszolt és javítandó parketták előkészítése.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultracoat Premium Base** nagy fedőképességű, kétkomponensű, vizesdiszperziós alapozó. Könnyen csiszolható, felhordható, gyorszáradású. Csökkenti az átfedések problémáit.

Csersavban gazdag, és más, elszíneződő (pl. tölgy, teak, stb.) faanyagok festésére fejlesztették ki az **Ultracoat Premium Base**-t, amely csúnya színeltéréseket nem okoz. Ezért különösen alkalmas az elszíneződésekre hajlamos fafajták elsötétedésének vagy vörösödésének megakadályozására.

Az **Ultracoat Premium Base**-t magas szárazanyag tartalmának köszönhetően az **Ultracoat High Traffic** kétkomponensű, vizesdiszperziós lakkal együtt használva két- vagy háromrétegű rendszerként lehet felhordani.

Az **Ultracoat Easy Plus** egykomponensű, vizesdiszperziós lakkal együtt használva két- vagy háromrétegű rendszerként lehet felhordani.

Az **Ultracoat Premium Base** nem tartalmaz oldószert és N-metil-pirolidont (NMP), illékony szervesanyag kibocsátása (VOC) nagyon alacsony.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja az **Ultracoat Premium Base**-t +10°C alatt.
- Ne használja kültérben.
- Biztosítsa, hogy a termék felhordás előtt átvegye a helyiség hőmérsékletét.
- Használjon tiszta tárolóedényeket és szerszámokat.
- A környezeti körülmények és a fa nedvességtartalma a felhordás során feleljenek meg az érvényes szabványelőírásoknak.
- A termék fel nem használt maradékát ne tegye vissza a csomagolásba.
- Meleg időben célszerű a terméket 10% vízzel vagy **Ultracoat EL**-lél hígítani.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Csiszolja le a padlóburkolatot durva-, majd közepesszemcsésű csiszolópapírral, ezután porszívóval távolítsa el a port. A réseket és az egyéb felületi hibákat **Ultracoat Acqua Plus**-szal vagy **Ultracoat Binder**-rel töltsse illetve javítsa ki a termékek termékismertetőiben megadottak szerint. A csiszolás után a pormomokat gondosan távolítsa el.

A termék előkészítése

Öntse a két komponenst egymáshoz, és keverje mindaddig, amíg az anyag teljesen sima, egynemű nem lesz. Legnagyobb megengedett hígítási arány (EK 2004/42 Szabvány szerint) 10%, tiszta vízzel vagy **Ultracoat EL**-lél. A bekevert terméket felhasználás előtt hagyja 10 percig állni. Az így előkészített keveréket 2 órán belül használja fel.

A termék felhordása

Az **Ultracoat Premium Base-t (Ultracoat Roller Plus)** hengerrel vagy ecsettel hordja fel.

Kétrétegű felhordás (közepes forgalomnál):

Felületképzés kétkomponensű vagy egykomponensű vizesdiszperziós fedőlakkal.

Hordjon fel egy réteg **Ultracoat Premium Base-t (Ultracoat Roller Plus)** hengerrel vagy ecsettel. 12 óra múlva csiszolja át a felületet **Ultracoat SR150/180** csiszolóval, majd gondosan távolítsa el a port, és hordjon fel (**Ultracoat Roller Finish**) hengerrel vagy ecsettel egy réteg kétkomponensű vizesdiszperziós lakkot (például **Ultracoat High Traffic**-ot) vagy egykomponensű vizesdiszperziós lakkot (például **Ultracoat Easy Plus**-t).

Háromrétegű felhordás (nagy/nagyon nagy forgalomnál):

Felületképzés kétkomponensű vagy egykomponensű vizesdiszperziós fedőlakkal.

Hordjon fel egy réteg **Ultracoat Premium Base-t (Ultracoat Roller Plus)** hengerrel vagy ecsettel. 2 óra elteltével (de 5 órán belül) hordjon fel (**Ultracoat Roller Finish**) hengerrel vagy ecsettel egy réteg egykomponensű vizesdiszperziós lakkot (például **Ultracoat Easy Plus**-t) vagy kétkomponensű vizesdiszperziós lakkot (például **Ultracoat High Traffic**-ot).

8 óra múlva csiszolja át a felületet **Ultracoat SR220** csiszolóval, majd gondosan távolítsa el a port, és hordjon fel hengerrel vagy ecsettel egy végső réteg egykomponensű vizesdiszperziós lakkot (például **Ultracoat Easy Plus**-t) vagy kétkomponensű vizesdiszperziós lakkot (például **Ultracoat High Traffic**-ot).

Tisztítás

Az **Ultracoat Premium Base** friss állapotban a burkolatról, a szerszámokról és a ruházatról bő vízzel mosható le. Kikeményedése után csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

80-100 g/m² rétegenként.

KISZERELÉS

6 l-es egységek (A+B).

ELTARTHATÓ

Száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultracoat P920 2K B** komponense bőrre kerülve az arra hajlamos egyéneknél irritációt illetve allergiás reakciókat okozhat. Használjon megfelelő védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget a termék előkészítése és felhordása során. További információt a Biztonsági Adatlapon olvashat.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a

terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

[embléma]

Több mint 150 féle MAPEI termék segíti a tervezőket, kivitelezőket innovatív, a U.S. Green Building Council által tanúsított LEED követelményeknek megfelelő projektek létrehozásában. A LEED nemzetközi elismerés, a Zöld Épületek Tanácsának díja, amelyet az energia- és környezetvédelmi szempontból kiemelkedő építkezéseknek adnak át.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és
www.mapei.com honlapjain**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)		
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK		
	A komponens	B komponens
Állag:	folyékony	folyékony
Szín:	átlátszó	fehéres
Sűrűség (g/cm³):	1,030	1,075
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs	irritáló
	Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható információkat	
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)		
A keverék fazékideje:	2 óra	
Keverési arány:	A komponens : B komponens = 5 : 1 (térfogatra)	
Legnagyobb megengedett hígítási arány (EK 2004/42 rendelet szerint):	10% tiszta vízzel vagy Ultracoat EL -lel	
Csiszolható:	12 óra múlva	
Lakozható csiszolás nélkül három rétegű felhordásnál:	2 óra múlva, és legfeljebb 5 órán belül	

MAPEI[®]
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

4621-12-2011 alapján